

LÁMINA ACRÍLICA




Lámina acrílica reforzada con fibra de vidrio. Combina estética, resistencia y eficiencia energética, ideal para proyectos arquitectónicos exigentes. Con una difusión de luz natural de hasta el 95 %, disminuye la necesidad de iluminación artificial, siendo una excelente opción en proyectos con enfoque sostenible.



Conoce más de este producto

BENEFICIOS

■ Variedad de especificaciones

Acrylit está disponible en múltiples acanalados y dimensiones, lo que permite su integración en proyectos industriales, comerciales, agropecuarios y arquitectónicos.

■ Alta durabilidad


Gracias a su doble capa de GelCoat, ofrece una vida útil de hasta 18 años, lo que la convierte en la actualidad en la lámina más duradera de su categoría en el mercado.

■ Servicio integral


Nuestras ejecutivas de ventas te brindarán respuestas claras, soluciones rápidas y un trato profesional desde la cotización hasta el envío y la entrega de tu pedido.

■ Oferta completa de productos compatibles


Contamos con un amplio inventario de láminas acrílicas y sus equivalentes en acero, lo que te permite adquirir diversos materiales para tu proyecto en un solo lugar.



■ **T-18 (R-101)**



■ **T-218 (KR-18 doble ancho)**



■ **T-952 (Glamet 11/2")**




■ **T-951 (Glamet 1")**




■ **T-95 SIF (RN-100)**



■ **T-8 (R-72)**




■ **T-2 (KR-18 ancho sencillo)**




■ **T-942 (Multypanel 11/2")**




■ **T-13 (O-100)**




■ **T-16 (O-725)***




■ **T-6 (asbesto)**




■ **T-10 (asbesto)**



■ T-II (tecla)*



■ T-22 (R-90)



Propiedad	Método de prueba	Unidad	Valor típico
Físicas			
Transmisión de luz	ASTM D-1494	%	55
Pérdida de transmisión de luz	ASTM E-903	-	-
0 Horas	-	%	55
1000 Horas	-	%	51.50
Pérdida Total	-	%	7
Difusión de luz	ASTM E-903- 96	%	95
Índice de amarillamiento I	ASTM D-1925	Delta	5
Comentario			Cambio ligero
Dureza	ASTM D-2583	U.B.	45 - 50
Transmisión de luz ultravioleta	ASTM E-903-96	%	62.70
Transmisión de luz visible	ASTM E-903-96	%	85
Transmisión de luz infrarrojo cercano	ASTM E-903-96	%	80.30
Nebuloso	ASTM D-1003-07	%	112.31
Mecánicas			
Resistencia a la tensión	ASTM D-638	kg/cm2	820
Resistencia a la flexión	ASTM D-790	kg/cm2	1680
Resistencia al impacto Izod	ASTM D-256	J/m	370
Térmicas			
Coefficiente de expansión térmica lineal	ASTM D-696	*10-5 mm/mm oC	2.60
Conductividad térmica (Factor U)	ASTM C-177	Wm/m2 oK	0.23
	ASTM C-1363	BTU/hr ft2 oF	1.30
Conductividad térmica (Factor R)	ASTM C-177	m2 oK/Wm	4.35
	ASTM C-1363	hr ft2 oF/BTU	0.77
Coefficiente de ganancia de calor solar	NFRC 201-2010	-	0.33
Coefficiente de sombreado	NFRC 201-2010	-	0.37
Comportamiento a la Flama/Otras			
Propagación de llama	ASTM E-84	-	105
Desarrollo de humo	ASTM E-84	-	510
Velocidad de combustión	ASTM D-635	in / min	>2.50



CARACTERÍSTICAS

Difusión de luz natural

Doble capa GelCoat

Protección contra los rayos UV


Colores



Blanco



Cristal



APLICACIONES



- Naves industriales - Centros comerciales
- Bodegas - Almacenes - Hoteles - Aeropuertos
- Hangares - Centros deportivos - Invernaderos
- Paradas de autobús - Cenadores - Terrazas
- Áreas comunes en desarrollos habitacionales
- Patios - Tragaluces

MODELOS



■ T-18 (R-101)



■ T-218 (KR-18 doble ancho)



■ T-952 (Glamet 11/2")



■ T-951 (Glamet 1'')



■ T-95 SIF (RN-100)



■ T-8 (R-72)



■ T-2 (KR-18 ancho sencillo)




■ T-942 (Multypanel 11/2'')



■ T-13 (O-100)



■ T-16 (O-725)*



■ T-6 (asbesto)



■ T-10 (asbesto)



■ T-11 (tecla)*



■ T-22 (R-90)

*Fabricación bajo pedido